



Ficha técnica



ACRÍLICO PREMIUM

■ Descripción:

Revestimiento acrílico liso de alta calidad con máximo poder impermeabilizante y durabilidad. Acabado mate en una amplia gama de colores.

■ Recomendaciones de uso

Especialmente adecuado por su excelente resistencia a la intemperie e impermeabilidad en el pintado en paramentos verticales exteriores en climas extremos.

■ Propiedades

- Totalmente impermeable.
- Transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión húmeda (lavable).
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Contiene conservante antimoho.
- Colores inalterables.
- Producto con etiqueta ecología (Ecolabel)
- Producto con marcado CE como protector de superficies de hormigón norma UNE-EN1504-2:2005.

■ Características técnicas

Ligante:	Polímero 100% Acrílico
Viscosidad (KU):	112 ± 3
Densidad (Kg/l):	1,41 ± 0,03
Contenido de sólidos (% en peso):	57,5 ± 2%
Opacidad (100 micras):	> 95%
Blancura, CIE:	> 85%
Brillo a 60°C:	<3%
Resistencia a la abrasión húmeda:	Clase 2
Clasificación de Reacción al Fuego:	B-s2, d0
Tiempo de secado:	Al tacto: 2 h Repintado: 6 h Total: 24 h
Acabado:	Liso, mate sedoso

■ Normas para la correcta aplicación

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO:

La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.

Aplicar la primera mano de IMPRIMACIÓN AL AGUA o ACRILICO PREMIUM diluido con un máximo de 20% de agua.

A partir de las 6 horas dar la segunda mano con ACRILICO PREMIUM puro.

SOPORTE ANTIGUO:

La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.

En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.

Aplicar el ACRILICO PREMIUM igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 6 m²/l en dos capas.

■ Aplicación

Herramientas: Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.

Limpieza: Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

■ Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

■ Mercado CE

 1239
Materis Paints España - C/Francia, 7 08520 Les Franqueses del Vallès 10 1239-CPD-0306701
EN1504-2 Producto para protección superficial Permeabilidad al vapor de agua S ₁ y S ₂ Clase Permeabilidad al agua W ₁ y W ₂ Clase Formación de CO ₂ B ₁ y B ₂ Clase Adherencia B ₁ y B ₂ Clase Desgaste por Abrasión S ₁ y S ₂ Clase Resistencia al Fuego F ₁ y F ₂ Clase

[La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.]