



Ficha técnica



SILOXÁNICO

■ Descripción:

Revestimiento siloxánico de alta calidad, muy impermeabilizante y muy transpirable. Acabado mate mineral en una amplia gama de colores.

■ Recomendaciones de uso

Especialmente adecuado para paramentos verticales que requieran una protección óptima contra la humedad a la vez que una gran transpirabilidad.

■ Propiedades

- Efecto perleo, es decir, muy impermeable.
- Muy transpirable, es decir, muy permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción, incluso sobre superficies que caldeen.
- Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Repele la suciedad manteniendo el aspecto de la fachada.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Contiene conservante antimoho.
- Colores estables.

■ Características técnicas

Ligante:	Resinas siloxano y acrílicas puras
Viscosidad (KU):	125 ± 5
Densidad (Kg/l):	1,47 ± 0,05
Contenido de sólidos (% en peso):	55 ± 2%
Opacidad (100 micras):	> 88%
Blancura, CIE:	> 93%
Brillo a 60°C:	<2,2%
Resistencia a la abrasión húmeda:	Clase 2
Tiempo de secado:	Al tacto: 2 h Repintado: 6 h Total: 24 h

Acabado: Liso, mate mineral

■ Normas para la correcta aplicación

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

SOPORTE NUEVO:

La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia.

Aplicar la primera mano de SILOXÁNICO diluido con un máximo de 10% de agua.

A partir de las 6 horas dar la segunda mano con SILOXÁNICO puro.

SOPORTE ANTIGUO:

La superficie a pintar no deberá tener pinturas viejas, mal adheridas, grasa o eflorescencias. Si la pintura está en mal estado, será necesario lijar y eliminarla.

En caso de soportes poco absorbentes, aplicar previamente IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE.

Aplicar el SILOXÁNICO igual que en el apartado anterior.

El rendimiento aproximado del producto es de 6 m²/l en dos capas.

■ Aplicación

Herramientas: Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.

Limpieza: Con agua al final del trabajo con el producto en fresco.

■ Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

[La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.]