



Ficha técnica



IMPRIMACIÓN AL DISOLVENTE

■ Descripción:

Imprimación al disolvente para superficies de construcción.

■ Recomendaciones de uso

Imprimación de todo tipo de superficies de albañilería, como capa de preparación para regularizar la absorción del soporte y garantizar una buena adherencia de la pintura de acabado.

Especialmente indicado su uso para soportes con poco poroso y como tratamiento preventivo de mohos en revestimientos verticales. Especialmente indicado para los productos ELASTICO y ELASTICO PREMIUM, en los que el uso de una imprimación es obligatorio.

■ Propiedades

- Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie.
- Cohesiona la capa superficial del soporte.
- Excelente puente de adherencia entre el producto acabado y el soporte.
- Muy transpirable, es decir, permeable al vapor de agua.
- Imprimación indicada para PLIOLITE.

■ Características técnicas

Ligante:	Copolímeros especiales
Viscosidad CopaFord4 (segundos):	12 ± 2
Densidad (Kg/L):	0,90 ± 0,03
Contenido de sólidos (% en peso):	12% ± 1%
Tiempo de secado:	Al tacto: 1 min Repintado: 2 h Total: 4 h
Aspecto:	Líquido transparente de color ámbar

■ Normas para la correcta aplicación

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo, grasas, salitre, etc.

Aplicar de forma regular sobre la superficie preparada.

El rendimiento aproximado del producto es de 5 m²/l en dos capas.

■ Aplicación

Herramientas: Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.

Limpieza: Con disolvente al final del trabajo con el producto en fresco.

■ Seguridad

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

[La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.]